

PCT

世界知的所有権機関
国際事務局
特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類7 H01G 9/035	A1	(11) 国際公開番号 WO00/55876 (43) 国際公開日 2000年9月21日(21.09.00)												
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP00/01667</p> <p>(22) 国際出願日 2000年3月17日(17.03.00)</p> <p>(30) 優先権データ</p> <table border="0"> <tr> <td>特願平11/72200</td> <td>1999年3月17日(17.03.99)</td> <td>JP</td> </tr> <tr> <td>特願平11/72201</td> <td>1999年3月17日(17.03.99)</td> <td>JP</td> </tr> <tr> <td>特願平11/89014</td> <td>1999年3月30日(30.03.99)</td> <td>JP</td> </tr> <tr> <td>特願平11/89015</td> <td>1999年3月30日(30.03.99)</td> <td>JP</td> </tr> </table> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 日本ケミコン株式会社 (NIPPON CHEMI-CON CORPORATION)[JP/JP] 〒198-8501 東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1 Tokyo, (JP)</p> <p>(72) 発明者 ; および (75) 発明者 / 出願人 (米国についてののみ) 杉山孝之(SUGIYAMA, Takayuki)[JP/JP] 小澤 正(OZAWA, Tadashi)[JP/JP] 伊東英彦(ITO, Hidehiko)[JP/JP] 玉光賢次(TAMAMITSU, Kenji)[JP/JP] 坂倉正郎(SAKAKURA, Masao)[JP/JP] 〒198-8501 東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1 日本ケミコン株式会社内 Tokyo, (JP)</p>		特願平11/72200	1999年3月17日(17.03.99)	JP	特願平11/72201	1999年3月17日(17.03.99)	JP	特願平11/89014	1999年3月30日(30.03.99)	JP	特願平11/89015	1999年3月30日(30.03.99)	JP	<p>(74) 代理人 弁理士 浜田治雄(HAMADA, Haruo) 〒107-8691 東京都港区南青山2丁目26番37号 NXB青山3階 Tokyo, (JP)</p> <p>(81) 指定国 JP, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書 補正書・説明書</p>
特願平11/72200	1999年3月17日(17.03.99)	JP												
特願平11/72201	1999年3月17日(17.03.99)	JP												
特願平11/89014	1999年3月30日(30.03.99)	JP												
特願平11/89015	1999年3月30日(30.03.99)	JP												
<p>(54)Title: ELECTROLYTE FOR ELECTROLYTIC CAPACITOR</p> <p>(54)発明の名称 電解コンデンサ用電解液</p> <p>(57) Abstract</p> <p>An electrolyte having a high conductivity, an excellent high-temperature life characteristic and leading to improvement of the shelf characteristic of an aluminum electrolytic capacitor. At least one phosphate ion producing compound and a chelating agent are added using a solvent largely composed of water. Therefore an aluminum electrolytic capacitor comprising such an electrolyte has a low impedance, an excellent high-temperature life characteristic, and an improved shelf characteristic.</p>														

(57)要約

高電導度を有し、高温寿命特性も良好な電解液であって、アルミ電解コンデンサの放置特性を向上させた電解液を提供する。

水を主成分とする溶媒を用い、リン酸イオン生成性化合物の少なくとも一種およびキレート化剤を添加したので、これを用いたアルミ電解コンデンサは、低インピーダンス及び、良好な高温寿命特性、向上された放置特性を実現することができる。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AE	アラブ首長国連邦	DM	ドミニカ	KZ	カザフスタン	RU	ロシア
AG	アンティグア・バーブーダ	DZ	アルジェリア	LC	セントルシア	SD	スーダン
AL	アルバニア	EE	エストニア	LI	リヒテンシュタイン	SE	スウェーデン
AM	アルメニア	ES	スペイン	LK	スリ・ランカ	SG	シンガポール
AT	オーストリア	FI	フィンランド	LR	リベリア	SI	スロヴェニア
AU	オーストラリア	FR	フランス	LS	レソト	SK	スロヴァキア
AZ	アゼルバイジャン	GA	ガボン	LT	リトアニア	SL	シエラ・レオネ
BA	ボスニア・ヘルツェゴビナ	GB	英国	LU	ルクセンブルグ	SN	セネガル
BB	バルバドス	GD	グレナダ	LV	ラトヴィア	SZ	スワジランド
BE	ベルギー	GE	グルジア	MA	モロッコ	TD	チャード
BF	ブルキナ・ファソ	GH	ガーナ	MC	モナコ	TG	トーゴ
BG	ブルガリア	GM	ガンビア	MD	モルドヴァ	TJ	タジキスタン
BJ	ベナン	GN	ギニア	MG	マダガスカル	TM	トルクメニスタン
BR	ブラジル	GR	ギリシャ	MK	マケドニア旧ユーゴスラヴィア	TR	トルコ
BY	ベラルーシ	GW	ギニア・ビサウ		共和国	TT	トリニダード・トバゴ
CA	カナダ	HR	クロアチア	ML	マリ	TZ	タンザニア
CF	中央アフリカ	HU	ハンガリー	MN	モンゴル	UA	ウクライナ
CG	コンゴ	ID	インドネシア	MR	モーリタニア	UG	ウガンダ
CH	スイス	IE	アイルランド	MW	マラウイ	US	米国
CI	コートジボアール	IL	イスラエル	MX	メキシコ	UZ	ウズベキスタン
CN	カメルーン	IN	インド	MZ	モザンビーク	VN	ヴェトナム
CO	中国	IS	アイスランド	NE	ニジェール	YU	ユーゴスラヴィア
CR	コスタ・リカ	IT	イタリア	NL	オランダ	ZA	南アフリカ共和国
CU	キューバ	JP	日本	NO	ノルウェー	ZW	ジンバブエ
CY	キプロス	KE	ケニア	NZ	ニュージーランド		
CZ	チェッコ	KG	キルギスタン	PL	ポーランド		
DE	ドイツ	KP	北朝鮮	PT	ポルトガル		
DK	デンマーク	KR	韓国	RO	ルーマニア		

明細書

電解コンデンサ用電解液

産業上の利用分野

この発明は電解コンデンサ用電解液に関する。

従来の技術

アルミ電解コンデンサは一般的には以下のような構成を取っている。すなわち、帯状に形成された高純度のアルミニウム箔を化学的あるいは電気化学的にエッチングを行って拡面処理するとともに、拡面処理したアルミニウム箔をホウ酸アンモニウム水溶液等の化成液中にて化成処理することによりアルミニウム箔の表面に酸化皮膜層を形成させた陽極箔と、同じく高純度のアルミニウム箔を拡面処理した陰極箔をセパレータを介して巻回してコンデンサ素子が形成される。そしてこのコンデンサ素子には駆動用の電解液が含浸され、金属製の有底筒状の外装ケースに収納される。さらに外装ケースの開口端部は弾性ゴムよりなる封口体が収納され、さらに外装ケースの開口端部を絞り加工により封口を行い、アルミ電解コンデンサを構成する。

そして、小型、低圧用のアルミ電解コンデンサの、コンデンサ素子に含浸される電解液としては、従来より、エチレングリコールを主溶媒とし、アジピン酸、安息香酸などのアンモニウム塩を溶質とするもの、または、 γ -ブチロラク톤を主溶媒とし、フタル酸、マレイン酸などの四級化環状アミジニウム塩を溶質とするもの等が知られている。

発明が解決しようとする課題

このような電解コンデンサの用途として、スイッチング電源の出力平滑回路などの電子機器がある。このような用途においては、低インピーダンス特性が要求されるが、電子機器の小型化が進むにつれて、電解コンデンサへの、この要求がさらに高いものとなってきている。そして、この要求には、従来の電解

液では対応することができず、さらに高電導度を有する電解液がのぞまれていた。本発明は、この問題点を改善するもので、低インピーダンス電解コンデンサを実現することができる、高電導度を有し、かつ、高温寿命特性の良好な電解コンデンサ用電解液を提供することを目的の一つとする。

また、従来のアルミ電解コンデンサは、放置すると静電容量が減少し、漏れ電流特性が劣化し、さらには、安全弁の開弁にいたることがあるという問題点があり、このような負荷もしくは無負荷での長時間経過後の特性である放置特性は、電解コンデンサの信頼性に大きな影響を与えている。

そこで、長時間放置して劣化したアルミ電解コンデンサを分析したところ、電解液のpHが高くなっており、また、電極箔表面に溶質のアニオン成分が付着していることが分かった。このことから、電極箔表面のアルミニウムが溶質のアニオン成分と反応して電極箔に付着し、さらに、アルミニウムが溶解して水酸化物等となり、一部は溶質のアニオン成分と反応し、この際に水素ガスが発生する。この反応がくり返されて、pHが上昇し、電極箔の劣化、開弁にいたるということが明らかになった。

ところで、リン酸がこのような電極箔の劣化の防止に効果があることはよく知られているが、十分なものではない。これは、このリン酸を添加しても、添加したリン酸は電解液中のアルミニウムと結合して水に不溶な錯体を形成し、この不溶性錯体が電極箔に付着し、リン酸は電解液中から消失してしまうことによるものである。さらに、添加量が多過ぎると、漏れ電流が増大するという問題もある。ところが、リン酸イオンが消失する段階の適量残存している間は、電解コンデンサの特性は良好に保たれる。これらのことを明らかにしたことから、本発明にいたったもので、電解コンデンサの放置特性の向上を図ることを他の目的とする。

課題を解決するための手段

本発明のアルミ電解コンデンサ用電解液は、水を含む溶媒と、リン酸イオンが結合した水溶性のアルミニウム錯体とを含有することを特徴とする。

上記のリン酸イオンが結合した水溶性のアルミニウム錯体は、水溶液中でリ

ン酸イオンを生成する化合物（リン酸イオン生成性化合物）と、アルミニウムと共に水溶性のアルミニウム錯体を形成するキレート化剤とを添加することにより生成することができる。上記リン酸イオン生成性化合物は、以下に記載するリン化合物、リン酸、亜リン酸、次亜リン酸又はこれらの塩、ならびにこれらの縮合体又はこれらの縮合体の塩から選ぶことができる。

そして、本発明の好ましい態様においては、溶質として、アジピン酸またはその塩の少なくとも一種が用いられる。

また、溶媒は水を主成分（即ち約25%以上）とし、水の含有率は通常、溶媒全体の35～100wt%である。

また、アジピン酸またはその塩の含有率は通常、電解液全体の5～20wt%である。

さらに、リン化合物、リン酸、亜リン酸、次亜リン酸又はこれらの塩ならびにこれらの縮合体又はこれらの縮合体の塩の含有率は通常、電解液全体の0.01～3.0wt%である。

また、キレート化剤の含有率は通常、電解液全体の0.01～3.0wt%である。

発明の実施の形態

本発明のアルミ電解コンデンサ用電解液は、水を含む溶媒に、水溶液中でリン酸イオンを生成する化合物と上記キレート化剤とを添加することにより、前記化合物とキレート化剤によって水溶性アルミニウム錯体とリン酸イオンとの結合体を生成する電解液であり、コンデンサ素子に含浸された後、電極箔として用いられたアルミニウム箔から電解液に溶出するアルミニウムと反応して、水溶性アルミニウム錯体とリン酸イオンとの結合体を生成する。

溶媒としては、水の他にプロトン性極性溶媒、非プロトン性溶媒、及びこれらの混合物を用いることができる。プロトン性極性溶媒としては、一価アルコール（メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、ヘキサノール、シクロヘキサノール、シクロペンタノール、ベンジルアルコール、等）、多価アルコール及びオキシアルコール化合物類（エチレングリコール、プロピレング

リコール、グリセリン、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、1, 3-ブタンジオール、メトキシプロピレングリコール等) などがあげられる。非プロトン性溶媒としては、アミド系 (N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、N-エチルホルムアミド、N, N-ジエチルホルムアミド、N-メチルアセトアミド、ヘキサメチルホスホリックアミド等)、ラクトン類、環状アミド類、カーボネート類 (γ-ブチロラクトン、N-メチル-2-ピロリドン、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート等)、ニトリル類 (アセトニトリル) オキシド類 (ジメチルスルホキシド等) などが代表としてあげられる。

ここで、水溶液中でリン酸イオンを生成する化合物 (リン酸イオン生成性化合物) として、以下のような化合物を挙げる事ができる。下記に記載するリン化合物、リン酸、亜リン酸、次亜リン酸又はこれらの塩、ならびにこれらの縮合体又はこれらの縮合体の塩である。

前記のリン化合物またはこれらの塩としては、リン酸エチル、リン酸ジエチル、リン酸ブチル、リン酸ジブチル等のアルキルリン酸エステル; ホスホン酸、1-ヒドロキシエチリデン-1, 1-ジホスホン酸、アミノトリメチレンホスホン酸、フェニルホスホン酸等のホスホン酸若しくはジホスホン酸のエステル若しくは誘導体; またはメチルホスフィン酸、ホスフィン酸ブチル等のホスフィン酸エステル; およびこれら全ての塩が挙げられる。これらのうちで好ましいのは、リン酸ジブチル、1-ヒドロキシエチリデン-1, 1-ジホスホン酸、またはこれらの塩である。これらのリン化合物の塩として、アンモニウム塩、アルミニウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩等を用いることができる。

また、リン酸の縮合体である縮合リン酸又はこれらの塩が用いられる。この縮合リン酸としては、ピロリン酸、トリポリリン酸、テトラポリリン酸等の直鎖状の縮合リン酸、メタリン酸、ヘキサメタリン酸等の環状の縮合リン酸、又はこのような鎖状、環状の縮合リン酸が結合したものをを用いることができる。そして、これらの縮合リン酸の塩として、アンモニウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩等を用いることができる。これらのうちで好ましいのは、ピロリン酸、

トリポリリン酸、テトラポリリン酸及びこれらの塩であり、さらに好ましいのは、ピロリン酸、トリポリリン酸及びこれらの塩であり、もっとも好ましいのは、トリポリリン酸である。これらの縮合体の塩としても、アンモニウム塩、アルミニウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩等を用いることができる。

さらに、リン酸イオン生成性化合物として、リン酸、亜リン酸、次亜リン酸、及びこれらの塩を用いることができる。これらの塩としては、アンモニウム塩、アルミニウム塩、ナトリウム塩、カルシウム塩、カリウム塩である。リン酸及びこの塩は、水溶液中で分解してリン酸イオンを生じる。また、亜リン酸、次亜リン酸、及びこれらの塩は、水溶液中で分解して、亜リン酸イオン、次亜リン酸イオンを生じ、その後に酸化してリン酸イオンとなる。

そして、前記の縮合リン酸以外の縮合体として、上記のリン化合物、亜リン酸、次亜リン酸、又はこれらの塩、もしくはこれらのリン化合物、リン酸、亜リン酸、次亜リン酸の塩の縮合体を用いることができる。さらには、これらの縮合体の塩を用いることもできる。縮合体の塩としては、アンモニウム塩、アルミニウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩等を用いることができる。

これらも、水溶液中でリン酸イオンを生ずるか、もしくは、亜リン酸イオン、次亜リン酸イオンを生じ、その後に酸化してリン酸イオンとなる、リン酸イオン生成性化合物である。

なお、これらの中でも、容易にリン酸イオンを生ずるリン酸またはその塩、縮合リン酸、またはリン酸の誘導体、例えばリン酸若しくはアルキルリン酸のエステル、が好ましい。さらに、添加量に対して比較的速やかに多くのリン酸イオンを生じるリン酸、ピロリン酸、トリポリリン酸等の直鎖状の縮合リン酸、またはその塩も好ましい。なお、これらのリン酸イオン生成性化合物以外でも、水溶液中でリン酸イオンを生ずる物質であれば、本発明の効果をを得ることができる。

そして、これらのリン酸イオン生成性化合物の添加量は、電解液全体の0.01～3.0wt%、好ましくは、0.2～2.0wt%である。この範囲外

では効果が低減する。

そして、同様に、添加剤として、アルミニウムと共に水溶性のアルミニウム錯体を形成するキレート化剤が用いられる。かかるキレート化剤としては、以下のものが挙げられる。すなわち、クエン酸、酒石酸、グルコン酸、リンゴ酸、乳酸、グリコール酸、 α -ヒドロキシ酪酸、ヒドロキシマロン酸、 α -メチルリンゴ酸、ジヒドロキシ酒石酸等の α -ヒドロキシカルボン酸類、 γ -レゾルシル酸、 β -レゾルシル酸、トリヒドロキシ安息香酸、ヒドロキシフタル酸、ジヒドロキシフタル酸、フェノールトリカルボン酸、アルミノン、エリオクロムシアニンR等の芳香族ヒドロキシカルボン酸類、スルホサリチル酸等のスルホカルボン酸類、タンニン酸等のタンニン類、ジシアンジアミド等のグアニジン類、ガラクトース、グルコース等の糖類、リグノスルホン酸塩等のリグニン類、そして、エチレンジアミン四酢酸(EDTA)、ニトリロ三酢酸(NTA)、グリコールエーテルジアミン四酢酸(GEDTA)、ジエチレントリアミン五酢酸(DTPA)、ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸(HEDTA)、トリエチレンテトラミン六酢酸(TTHA)等のアミノポリカルボン酸類、及びこれらの塩である。これらの塩としては、アンモニウム塩、アルミニウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩等を用いることができる。これらのうちで好ましいのは、アルミニウムとキレート形成しやすい、タンニン酸、トリヒドロキシ安息香酸、クエン酸、酒石酸、グルコン酸、アウリントリカルボン酸、 γ -レゾルシル酸、DTPA、EDTA、GEDTA、HEDTA、TTHAまたはこれらの塩であり、さらに好ましいのは、タンニン酸、トリヒドロキシ安息香酸、クエン酸、酒石酸、 γ -レゾルシル酸及びアウリントリカルボン酸、DTPA、GEDTA、HEDTA、TTHA、またはこれらの塩である。

そして、これらのキレート化剤の添加量は、電解液全体の0.01~3.0wt%、好ましくは、0.1~2.0wt%である。この範囲外では効果が低減する。

また、本発明に用いるアルミ電解コンデンサ用電解液の溶質としては、アジピン酸、ギ酸、安息香酸などのカルボン酸のアンモニウム塩、4級アンモニウム塩、またはアミン塩を用いることができる。第4級アンモニウム塩を構成す

る第4級アンモニウムとしてはテトラアルキルアンモニウム（テトラメチルアンモニウム、テトラエチルアンモニウム、テトラプロピルアンモニウム、テトラブチルアンモニウム、メチルトリエチルアンモニウム、ジメチルジエチルアンモニウム等）、ピリジウム（1-メチルピリジウム、1-エチルピリジウム、1, 3-ジエチルピリジウム等）が挙げられる。また、アミン塩を構成するアミンとしては、一級アミン（メチルアミン、エチルアミン、プロピルアミン、ブチルアミン、エチレンジアミン、モノエタノールアミン等）、二級アミン（ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジプロピルアミン、エチルメチルアミン、ジフェニルアミン、ジエタノールアミン等）、三級アミン（トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリブチルアミン、1, 8-ジアザビシクロ（5, 4, 0）-ウンデセン-7、トリエタノールアミン等）があげられる。

さらに、前記のカルボン酸として、以下の酸を用いることもできる。グルタル酸、コハク酸、イソフタル酸、フタル酸、テレフタル酸、マレイン酸、トルイル酸、エナント酸、マロン酸、1, 6-デカンジカルボン酸、5, 6-デカンジカルボン酸等のデカンジカルボン酸、1, 7-オクタンジカルボン酸等のオクタンジカルボン酸、アゼライン酸、セバシン酸等のカルボン酸である。また、硼酸、硼酸と多価アルコールより得られる硼酸の多価アルコール錯化合物、りん酸、炭酸、けい酸等の無機酸を用いることもできる。これらの中で好ましいのは、デカンジカルボン酸、オクタンジカルボン酸、アゼライン酸、セバシン酸、アジピン酸、グルタル酸、コハク酸、安息香酸、イソフタル酸、蟻酸等の有機カルボン酸、または、硼酸、硼酸の多価アルコール錯化合物である。

また、四級化環状アミジニウムイオンをカチオン成分とする塩を用いることができる。この塩のアニオン成分となる酸としては、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、マレイン酸、安息香酸、トルイル酸、エナント酸、マロン酸等を挙げることができる。

また、カチオン成分となる四級化環状アミジニウムイオンは、N, N, N'-置換アミジン基をもつ環状化合物を四級化したカチオンであり、N, N, N'-置換アミジン基をもつ環状化合物としては、以下の化合物が挙げられる。イミダゾール単環化合物（1-メチルイミダゾール、1-フェニルイミダゾール、

1, 2-ジメチルイミダゾール、1-エチル-2-メチルイミダゾール、1, 2-ジメチルイミダゾール、1-エチル-2-メチルイミダゾール、1, 2-ジメチルイミダゾール、1, 2, 4-トリメチルイミダゾール等のイミダゾール同族体、1-メチル-2-オキシメチルイミダゾール、1-メチル-2-オキシエチルイミダゾール等のオキシアルキル誘導体、1-メチル-4(5)-ニトロイミダゾール等のニトロ誘導体、1, 2-ジメチル-5(4)-アミノイミダゾール等のアミノ誘導体等)、ベンゾイミダゾール化合物(1-メチルベンゾイミダゾール、1-メチル-2-ベンゾイミダゾール、1-メチル-5(6)-ニトロベンゾイミダゾール等)、2-イミダゾリン環を有する化合物(1-メチルイミダゾリン、1, 2-ジメチルイミダゾリン、1, 2, 4-トリメチルイミダゾリン、1-メチル-2-フェニルイミダゾリン、1-エチル-2-メチルイミダゾリン、1, 4-ジメチル-2-エチルイミダゾリン、1-メチル-2-エトキシメチルイミダゾリン等)、テトラヒドロピリミジン環を有する化合物(1-メチル-1, 4, 5, 6-テトラヒドロピリミジン、1, 2-ジメチル-1, 4, 5, 6-テトラヒドロピリミジン、1, 5-ジアザビシクロ[4, 3, 0]ノネン-5等)等である。

以上の本発明のアルミ電解コンデンサ用電解液を含有したアルミ電解コンデンサは、放置特性、すなわち、長期間にわたる負荷、無負荷試験後の特性が良好で、さらに、初期の静電容量も向上する。

本発明のアルミ電解コンデンサ用電解液をコンデンサ素子に含浸した後、キレート化剤はアルミ箔から溶出した電解液中のアルミニウムと水溶性の錯体を形成し、リン酸イオンと反応して結合体を生成する。そして、この結合体は電極箔に付着するか、もしくは電解液に溶解し、この状態でリン酸イオンを放出して電解液中のリン酸イオンを適正量に保つ作用をする。このリン酸イオンはアルミニウムの溶解、アルミニウムの水酸化物等の生成を抑制して、電極箔の劣化を抑制するので、アルミ電解コンデンサの放置特性が向上する。そして、この電解液中のリン酸イオンと結合体中のリン酸イオンは、放置後長期間にわたって、リン酸根として10~40000ppm(電解液を2mmol/lの希硝酸で1000倍に希釈して、pH=2~3にして、リン酸イオンをイオン

クロマト分析で定量) 検出される。

以下の実験はこれらのことを明らかにした。本発明のアルミ電解コンデンサを分解し、コンデンサ素子に含浸された電解液を洗浄、除去した。その後、このコンデンサ素子にリン酸イオンを含まない電解液を含浸してアルミ電解コンデンサを作成したところ、このアルミ電解コンデンサの放置特性は良好であった。そして、このアルミ電解コンデンサの電解液からは10～200ppmのリン酸根が検出され、アルミニウムはほとんど検出されなかった。すなわち、キレート剤とアルミニウムの水溶性錯体がリン酸イオンと結合して電極箔に付着し、この結合体が電解液中にリン酸イオンを放出して、一定のリン酸イオンを長時間にわたって適正に保つことによって、コンデンサの放置特性を向上させたものである。

なお、形成されたアルミニウム錯体が水溶性でない場合、すなわち難溶性である場合、リン酸イオンを放出する作用がないためと思われるが、本願発明の効果を得ることはできない。

一般に、溶媒中の水の含有率を高めていくと、水素ガスの発生によって、コンデンサ内の圧力が高くなり、ケースにフクレが生じるという状況になる。特に、105℃以上の高温寿命試験においては、溶媒中の水の含有率が15wt%を越えると、ガスが大量に発生して、コンデンサ内の圧力が増加し、安全弁の開弁にいたるという状況になり、使用に耐えることができなかった。すなわち、陰極箔が電解液に高温下で接触した状態が続くことになるが、多量の水の存在下では、この水がアルミニウム箔上に形成された緻密な酸化皮膜を通して、アルミニウム箔に達し、アルミニウムと反応して水酸化アルミニウムを形成する。そして、この際に、水素ガスが発生する。さらに、105℃以上の高温下においてはこの反応が急激に進行して、ガス発生が大量となり、高温試験の初期において、コンデンサ内部の内圧の上昇と共に、コンデンサの開弁にいたってしまう。

しかしながら、本発明のアルミ電解コンデンサ用電解液は、電解液として水を主成分とする溶媒に、リン酸イオン生成性化合物とキレート化剤を添加しているので、電解液の比抵抗を低減することができ、電解コンデンサのインピー

ダンスを低減することができる。さらに、コンデンサ素子中の電解液のリン酸イオン濃度をキレート化剤によって長時間適正量に保持することができるため、電極箔の溶解、劣化を防止することができ、アルミ電解コンデンサの高温寿命特性を良好に保つことができる。

そして、電解液作成時に添加するキレート化剤とリン酸化合物は、電解液中のキレート化剤とリン酸イオンが、モル比にしてキレート化剤：リン酸イオン＝1：20～3：1である。さらに、好ましくは、1：10～1：1である。キレート化剤が、この比率より少ないとアルミ電解コンデンサの漏れ電流特性が低下する。また、この比率より多いと、理由は定かではないがアルミ電解コンデンサの高温寿命特性が劣化する。

また、電解液に水が多量に含まれると電極箔の劣化が著しくなり、特に、電解液中の水の含有率が15%を越えると、125℃以上の放置条件では、アルミ電解コンデンサの特性の劣化は顕著になるという問題点があった。しかしながら、本発明においては、多量の水が含有される場合にも効果があることが判明しており、このような電解液を用いることによって、低インピーダンス特性を有するアルミ電解コンデンサを得ることができる。

すなわち、本発明のアルミ電解コンデンサ用電解液において、水を主成分とする溶媒を用いることによって、低インピーダンス特性を有するアルミ電解コンデンサを実現することができる。

水の含有率は溶媒全体の通常35～100wt%であり、好ましくは、35～65wt%、さらに好ましくは、55～65wt%である。この範囲以下では電導度が低下する。

以上のように、本発明のアルミ電解コンデンサ用電解液においては、水の含有率を15wt%以上としても、高温寿命特性は良好であり、105℃以上の高温試験に耐えうるアルミ電解コンデンサを得ることができる。さらに、水の含有率を溶媒中100wt%にまで高めることが可能であり、水を主成分とした電解液を得ることができるので、電解液の電導度を高めることができ、低インピーダンス特性を有するアルミ電解コンデンサを得ることができる。

さらに、水の含有率を65wt%以下とすると、125℃使用が可能となる。

したがって、高電導度を有し、 125°C 使用が可能な範囲は、 $55\sim 65\text{wt}\%$ である。ここで、水の含有率が $65\text{wt}\%$ 以下の範囲において、本発明で添加剤として用いるリン酸イオン生成性化合物、キレート化剤を単独で用いた場合、 105°C の寿命試験に耐えうることはあるが、 125°C 以上の高温寿命試験においては、初期の段階で開弁が発生する。しかしながら、本発明においては、リン酸イオン生成性化合物とキレート化剤との相乗効果によって、 125°C での使用が可能となっている。

さらに、従来の、水を含有する電解液を用いたアルミ電解コンデンサにおいては、高温無負荷試験後の漏れ電流が上昇していたが、本発明のアルミ電解コンデンサ用電解液を用いたアルミ電解コンデンサにおいては、この漏れ電流の上昇は小さく、また、高温試験後の $\tan\delta$ の変化も従来よりも小さく、高温寿命特性が向上する。

以上のように、水を主体とする溶媒にリン酸イオン生成性化合物とキレート化剤を添加することによって、水の含有率を溶媒中 $100\text{wt}\%$ にまで高めることができるので、電解液の高電導度を得ることができ、さらには、コンデンサのケースのフクレや開弁を防止し、また、高温試験後の $\tan\delta$ 、漏れ電流特性が向上する。このように、本発明の、水を主体とする溶媒とリン酸イオン生成性化合物とキレート化剤の相乗作用により、従来にない、インピーダンス特性及び高温寿命特性を有する電解コンデンサを実現することができる。

また、水を主成分とした溶媒を用いた本発明のアルミ電解コンデンサ用電解液においては、高電圧使用などの規格外の使用によってコンデンサが故障した際にも、発火が生じるなどの問題点がない。また、溶媒以外の成分は、リン酸生成性化合物、キレート化剤であり、電解液を構成する成分は安全性も高い。このように、耐環境性も良好である。

そして、溶質として、アジピン酸またはその塩の少なくとも一種を用いると、さらにインピーダンスが低減する。

このアジピン酸またはその塩の含有率は電解液中、 $5\sim 20\text{wt}\%$ であり、好ましくは、 $9\sim 16\text{wt}\%$ である。この範囲未満では、電導度が低下し、この範囲を越えると、溶解性が低下する。その他の上記溶質の含有率も電解液全

体の約5～20wt%、好ましくは約9～16wt%である。

さらに、本発明の電解コンデンサ用電解液に、ほう酸、マンニット、ノニオン性界面活性剤、コロイダルシリカ等を添加することによって、耐電圧の向上をはかることができる。

以上の本発明のアルミ電解コンデンサ用電解液を用いることによって、インピーダンス特性、さらには、高温寿命特性が良好なアルミ電解コンデンサを得ることができる。

以下、本発明について、実施例を挙げて、さらに具体的に説明する。

実施例

この発明について第一の実施例を示し、詳細に説明する。コンデンサ素子は陽極箔と、陰極箔をセパレータを介して巻回して形成する。陽極電極箔は、純度99.9%のアルミニウム箔を酸性溶液中で化学的あるいは電気化学的にエッチングして拡面処理した後、アジピン酸アンモニウムの水溶液中で化成処理を行い、その表面に陽極酸化皮膜層を形成したものをを用いる。陰極箔として、純度99.9%のアルミニウム箔をエッチングして拡面処理した箔を用いた。

上記のように構成したコンデンサ素子に、電解コンデンサの駆動用の電解液を含浸する。この電解液を含浸したコンデンサ素子を、有底筒状のアルミニウムよりなる外装ケースに収納し、外装ケースの開口端部に、ブチルゴム製の封口体を挿入し、さらに外装ケースの端部を絞り加工することにより電解コンデンサの封口を行う。

ここで用いる電解液の組成と、その特性を（表1-1）～（表1-2）に示す。

以上のように構成したアルミ電解コンデンサの高温寿命試験を行った。アルミ電解コンデンサの定格は、50WV－100 μ Fである。試験条件は、実施例1-1～1-11、従来例1-1、比較例1-1、1-2については、125℃、定格電圧負荷、1000時間及び、125℃、無負荷、1000時間であり、実施例1-12、1-13、従来例1-2、比較例1-3については、105℃、定格電圧負荷、1000時間及び、105℃、無負荷、1000時間であり、それぞれの結果を（表1-3）～（表1-6）、（表1-7）～（表1-8）に示す。

【表 1-1】

	水	EG	AAd	TRPA	ACTR	比抵抗 (Ω cm)
実施例1-1	30 (35)	56	12.0	1.0	1.0	89
実施例1-2	47 (55)	39	12.0	1.0	1.0	42
実施例1-3	52 (60)	34	12.8	0.2	1.0	31
実施例1-4	52 (60)	34	12.9	1.0	0.1	31
実施例1-5	53 (60)	36	9.0	1.0	1.0	39
実施例1-6	52 (60)	34	12.0	1.0	1.0	32
実施例1-7	49 (60)	33	16.0	1.0	1.0	30
実施例1-8	52 (60)	34	11.0	1.0	2.0	33
実施例1-9	52 (60)	34	11.0	2.0	1.0	33

(注) EG : エチレングリコール

AAd : アジピン酸アンモニウム

TRPA : トリポリリン酸

ACTR : クエン酸アンモニウム

水の欄の () の数字は、溶媒中の水の含有率

【表 1-2】

	水	EG	Aad	PRPA	TRPA	ACTR	AGLC	比抵抗 (Ω cm)
実施例1-10	52 (60)	34	12.0	—	1.0	—	1.0	31
実施例1-11	52 (60)	34	12.0	1.0	—	1.0	—	32
実施例1-12	65 (75)	21	12.0	—	1.0	1.0	—	24
実施例1-13	86 (100)	—	12.0	—	1.0	1.0	—	16
従来例1-1	5 (5)	93	7.0	—	—	—	—	248
従来例1-2	9 (10)	77	14	—	—	—	—	172
比較例1-1	9 (10)	77	13.0	—	—	1.0	—	175
比較例1-2	9 (10)	77	13.0	—	1.0	—	—	173
比較例1-3	13 (15)	73	14	—	—	—	—	129

(注) PRPA : ピロリン酸

AGLC : グルコン酸アンモニウム

水の欄の () の数字は、溶媒中の水の含有率

【表 1-3】

	初期特性			125℃-1000時間負荷		
	Cap	tan δ	LC	Δ Cap	tan δ	LC
実施例1-1	102	0.030	2.13	-6.1	0.096	1.49
実施例1-2	103	0.020	1.88	-6.2	0.032	1.45
実施例1-3	103	0.020	1.93	-6.3	0.030	1.46
実施例1-4	103	0.020	1.90	-6.2	0.029	1.56
実施例1-5	103	0.020	1.99	-6.6	0.032	1.51
実施例1-6	103	0.019	1.93	-6.4	0.029	1.54
実施例1-7	103	0.019	1.92	-6.3	0.030	1.52

(注) Cap : 静電容量 (μ F)、tan δ : 誘電損失の正接、

LC : 漏れ電流 (μ A)、 Δ Cap : 静電容量変化率 (%)

【表 1-4】

	初期特性			125℃-1000時間負荷		
	Cap	tan δ	LC	Δ Cap	tan δ	LC
実施例1-8	103	0.020	1.91	-6.3	0.027	1.40
実施例1-9	103	0.020	1.90	-6.2	0.030	1.40
実施例1-10	103	0.020	1.93	-6.5	0.029	1.44
実施例1-11	103	0.019	1.93	-6.2	0.028	1.54
従来例1-1	101	0.063	2.03	-7.3	0.232	1.54
比較例1-1	102	0.043	1.90	開弁		
比較例1-2	102	0.044	1.88	開弁		

【表 1-5】

	初期特性			125℃-1000時間無負荷		
	Cap	tan δ	LC	Δ Cap	tan δ	LC
実施例1-1	102	0.029	2.13	-8.5	0.128	13.0
実施例1-2	103	0.020	2.00	-7.9	0.027	12.0
実施例1-3	103	0.020	1.90	-7.2	0.029	15.3
実施例1-4	104	0.019	2.03	-7.1	0.028	15.5
実施例1-5	103	0.020	1.98	-8.1	0.029	14.8
実施例1-6	103	0.020	2.04	-7.2	0.026	15.0
実施例1-7	103	0.019	1.91	-8.2	0.027	15.3

【表 1-6】

	初期特性			125℃-1000時間無負荷		
	Cap	tan δ	LC	Δ Cap	tan δ	LC
実施例1-8	104	0.021	2.00	-7.3	0.030	13.0
実施例1-9	103	0.019	2.00	-7.3	0.028	14.5
実施例1-10	103	0.020	1.86	-7.4	0.029	12.3
実施例1-11	103	0.020	1.90	-7.2	0.028	12.0
従来例1-1	101	0.065	2.22	-8.8	0.313	103
比較例1-1	101	0.045	1.99	開弁		
比較例1-2	101	0.044	2.03	開弁		

【表 1-7】

	初期特性			105℃-1000時間負荷		
	Cap	tan δ	LC	Δ Cap	tan δ	LC
実施例1-12	104	0.019	2.05	-4.8	0.021	1.59
実施例1-13	103	0.017	1.98	-4.8	0.022	1.50
従来例1-2	103	0.045	1.89	-4.2	0.063	1.59
比較例1-3	103	0.038	1.92	開弁		

【表 1-8】

	初期特性			105℃-1000時間無負荷		
	Cap	tan δ	LC	Δ Cap	tan δ	LC
実施例1-12	103	0.018	2.05	-6.1	0.021	14.1
実施例1-13	103	0.016	1.95	-6.1	0.021	14.7
従来例1-2	103	0.045	1.88	-5.1	0.069	85.1
比較例1-3	104	0.037	1.91	開弁		

(表 1-1) ~ (表 1-8) から明らかなように、溶媒中の含水率が35~100wt%である実施例1-1~1-13は、従来例に比べて、電解液の比抵抗は低く、初期のtan δ も低い。また、高温試験後のtan δ の変化も小さいものとなっている。さらに、高温無負荷試験後の漏れ電流も、従来例に比べ、著しく小さい。また、(表 1-7)、(表 1-8) に示す105℃の高温試験において、含水率が75~100wt%と含水率の高い実施例1-12、1-13は良好な結果を得ているが、縮合リン酸、キレート化剤を用いていない比較例1-3は、含水率が15wt%と低い値であるにもかかわらず、試験時間が数十時間で開弁にいたっ

ており、本発明の縮合リン酸とキレート化剤の効果が分かる。さらに、(表 1-3) ~ (表 1-6) に示す 125℃ の高温試験において、含水率が 35 ~ 60 wt % の実施例 1-1 ~ 1-11 は良好な結果を得ているが、縮合リン酸、キレート化剤を単独で用いた比較例 1-1、1-2 では、含水率が 10 wt % と低い値であるにもかかわらず、試験時間が数十時間で開弁にいたっており、本発明の縮合リン酸とキレート化剤の強い相乗効果が分かる。

また、アジピン酸アンモニウムの含有量が 9.0 wt %、12.0 wt %、14.0 wt % の実施例 1-5、1-6、1-7、トリポリリン酸の含有量が 0.2 wt %、1.0 wt %、2.0 wt % の実施例 1-3、1-6、1-9、クエン酸アンモニウムの含有量が 0.1 wt %、1.0 wt %、2.0 wt % の実施例 1-4、1-6、1-8 のそれぞれは、初期特性、寿命特性とも同等であり、この範囲内では良好な特性を得ていることがわかる。

次にこの発明について第二の実施例を示し、詳細に説明する。電解コンデンサは第一の実施例と同様に作成した。

ここで用いる電解液の組成と、その特性を(表 2-1) ~ (表 2-2) に示す。

以上のように構成した電解コンデンサの高温寿命試験を行った。電解コンデンサの定格は、50 WV - 100 μ F である。試験条件は、実施例 2-1 ~ 2-11、従来例 2-1、比較例 2-1、2-2 については、125℃、定格電圧負荷、1000 時間及び、125℃、無負荷、1000 時間であり、実施例 2-12、2-13、従来例 2-2、比較例 2-3 については、105℃、定格電圧負荷、1000 時間及び、105℃、無負荷、1000 時間であり、それぞれの結果を(表 2-3) ~ (表 2-6)、(表 2-7) ~ (表 2-8) に示す。

【表 2-1】

	水	EG	AAd	DBP	ACTR	比抵抗 (Ω cm)
実施例2-1	30(35)	56	12.0	1.0	1.0	88
実施例2-2	47(55)	39	12.0	1.0	1.0	43
実施例2-3	52(60)	34	12.8	0.2	1.0	31
実施例2-4	52(60)	34	12.9	1.0	0.1	31
実施例2-5	53(60)	36	9.0	1.0	1.0	39
実施例2-6	52(60)	34	12.0	1.0	1.0	31
実施例2-7	49(60)	33	16.0	1.0	1.0	30
実施例2-8	52(60)	34	11.0	1.0	2.0	33
実施例2-9	52(60)	34	11.0	2.0	1.0	33

(注) EG : エチレングリコール

AAd : アジピン酸アンモニウム

DBP : リン酸ジブチル

ACTR : クエン酸アンモニウム

水の欄の () の数字は、溶媒中の水の含有率

【表 2-2】

	水	EG	AAd	DBP	HEDP	ACTR	AGLC	比抵抗 (Ω cm)
実施例2-10	52(60)	34	12.0	—	1.0	—	1.0	32
実施例2-11	52(60)	34	12.0	1.0	—	1.0	—	31
実施例2-12	65(75)	21	12.0	—	1.0	1.0	—	23
実施例2-13	86(100)	—	12.0	—	1.0	1.0	—	15
従来例2-1	5(5)	93	7.0	—	—	—	—	248
従来例2-2	9(10)	77	14	—	—	—	—	172
比較例2-1	9(10)	77	13.0	—	—	1.0	—	175
比較例2-2	9(10)	77	13.0	—	1.0	—	—	173
比較例2-3	13(15)	73	14	—	—	—	—	129

(注) HEDP : 1-ヒドロキシエチリデン-1, 1-ジホスホン酸

AGLC : グルコン酸アンモニウム

水の欄の () の数字は、溶媒中の水の含有率

【表 2-3】

	初期特性			125℃-1000時間負荷		
	Cap	tan δ	LC	Δ Cap	tan δ	LC
実施例2-1	103	0.029	2.11	-6.1	0.094	1.45
実施例2-2	103	0.020	1.79	-6.2	0.031	1.48
実施例2-3	102	0.021	1.88	-6.2	0.029	1.42
実施例2-4	103	0.021	1.89	-6.3	0.030	1.49
実施例2-5	103	0.020	1.95	-6.5	0.031	1.53
実施例2-6	102	0.019	1.92	-6.3	0.030	1.51
実施例2-7	103	0.020	1.91	-6.4	0.029	1.49

(注) Cap : 静電容量 (μ F)、tan δ : 誘電損失の正接、

LC : 漏れ電流 (μ A)、 Δ Cap : 静電容量変化率 (%)

【表 2-4】

	初期特性			125℃-1000時間負荷		
	Cap	tan δ	LC	Δ Cap	tan δ	LC
実施例2-8	102	0.019	1.90	-6.2	0.026	1.39
実施例2-9	103	0.020	1.91	-6.1	0.029	1.41
実施例2-10	103	0.021	1.92	-6.4	0.030	1.42
実施例2-11	102	0.019	1.94	-6.3	0.029	1.53
従来例2-1	101	0.063	2.03	-7.3	0.232	1.54
比較例2-1	102	0.043	1.90	開弁		
比較例2-2	102	0.044	1.88	開弁		

【表 2-5】

	初期特性			125℃-1000時間無負荷		
	Cap	tan δ	LC	Δ Cap	tan δ	LC
実施例2-1	103	0.030	2.09	-8.3	0.125	13.3
実施例2-2	103	0.021	2.03	-7.7	0.028	12.2
実施例2-3	102	0.019	1.92	-7.1	0.030	15.1
実施例2-4	104	0.020	2.02	-7.2	0.027	15.8
実施例2-5	103	0.020	1.95	-8.3	0.028	14.5
実施例2-6	102	0.019	2.03	-7.3	0.025	15.2
実施例2-7	103	0.020	1.89	-8.1	0.028	15.1

【表 2-6】

	初期特性			125℃-1000時間無負荷		
	Cap	$\tan \delta$	LC	ΔCap	$\tan \delta$	LC
実施例2-8	103	0.020	2.03	-7.2	0.029	13.2
実施例2-9	103	0.018	2.09	-7.1	0.027	14.3
実施例2-10	104	0.021	1.91	-7.3	0.028	12.5
実施例2-11	103	0.020	1.88	-7.3	0.029	12.2
従来例2-1	101	0.065	2.22	-8.8	0.313	103
比較例2-1	101	0.045	1.99	開弁		
比較例2-2	101	0.044	2.03	開弁		

【表 2-7】

	初期特性			105℃-1000時間負荷		
	Cap	$\tan \delta$	LC	ΔCap	$\tan \delta$	LC
実施例2-12	103	0.020	2.09	-4.7	0.022	1.55
実施例2-13	104	0.018	1.95	-4.9	0.021	1.51
従来例2-2	103	0.045	1.89	-4.2	0.063	1.59
比較例2-3	103	0.038	1.92	開弁		

【表 2-8】

	初期特性			105℃-1000時間無負荷		
	Cap	$\tan \delta$	LC	ΔCap	$\tan \delta$	LC
実施例2-12	102	0.018	2.03	-6.2	0.020	14.3
実施例2-13	103	0.017	1.92	-6.0	0.020	14.5
従来例2-2	103	0.045	1.88	-5.1	0.069	85.1
比較例2-3	104	0.037	1.91	開弁		

(表 2-1) ~ (表 2-8) から明らかなように、溶媒中の含水率が 3.5 ~ 10.0 wt % である実施例 2-1 ~ 2-13 は、従来例に比べて、電解液の比抵抗は低く、初期の $\tan \delta$ も低い。また、高温試験後の $\tan \delta$ の変化も小さいものとなっている。さらに、高温無負荷試験後の漏れ電流も、従来例に比べ、著しく小さい。また、(表 2-7)、(表 2-8) に示す 105℃ の高温試験において、含水率が 7.5 ~ 10.0 wt % と含水率の高い実施例 2-12、2-13 は良好な結果を得ているが、リン化合物、キレート化剤を用いていない比較例 2-3 は、含水率が 1.5 wt % と低い値であるにもかかわらず、試験時間が数十時間で開弁にいたっ

ており、本発明のリン化合物とキレート化剤の効果が分かる。さらに、(表 2-3) ~ (表 2-6) に示す 125℃ の高温試験において、含水率が 35 ~ 60 wt % の実施例 2-1 ~ 2-11 は良好な結果を得ているが、リン化合物、キレート化剤を単独で用いた比較例 2-1、2-2 では、含水率が 10 wt % と低い値であるにもかかわらず、試験時間が数十時間で開弁にいたっており、本発明のリン化合物とキレート化剤の強い相乗効果が分かる。

また、アジピン酸アンモニウムの含有量が 9.0 wt %、12.0 wt %、14.0 wt % の実施例 2-5、2-6、2-7、リン酸ジブチルの含有量が 0.2 wt %、1.0 wt %、2.0 wt % の実施例 2-3、2-6、2-9、クエン酸アンモニウムの含有量が 0.1 wt %、1.0 wt %、2.0 wt % の実施例 2-4、2-6、2-8 のそれぞれは、初期特性、寿命特性とも同等であり、この範囲内では良好な特性を得ていることがわかる。

次いで、本発明の第三の実施例を示し、詳細に説明する。電解コンデンサは第一の実施例と同様に作成した。

ここで用いる電解液の組成は、水 52 部、エチレングリコール 34 部、アジピン酸アンモニウム 14 部に対して、(表 3-1) に示す添加剤を添加した。また、比較例 3-3 として、水 26 部、エチレングリコール 60 部、アジピン酸アンモニウム 14 部で、添加剤は添加しない電解液を作成した。(表 3-1) には、その比抵抗を合わせて示した。

以上のように構成した電解コンデンサの寿命試験を行った。電解コンデンサの定格は、6.3 WV - 5600 μ F である。試験条件は、105℃、定格電圧負荷、無負荷、1000 時間である。また、実施例 3-1、3-2、3-7 については、125℃、定格電圧負荷、無負荷、1000 時間の試験条件でも行った。試験後の電気的特性を(表 3-2) ~ (表 3-5) に示す。

【表 3-1】

	DTPA	GEDTA	TTHA	TaA	GaA	PRPA	DBP	2PA	比抵抗 (Ω cm)
実施例3-1	1	—	—	—	—	1	—	—	28
実施例3-2	1	—	—	—	—	—	2	—	31
実施例3-3	—	1	—	—	—	1	—	—	28
実施例3-4	—	—	1	—	—	1	—	—	29
実施例3-5	—	—	—	1	—	1	—	—	28
実施例3-6	—	—	—	—	1	1	—	—	29
実施例3-7	1	—	—	—	—	—	—	1	28
実施例3-8	—	1	—	—	—	—	—	1	29
実施例3-9	—	—	1	—	—	—	—	1	29
比較例3-1	—	—	—	—	—	—	—	0.005	26
比較例3-2	—	—	—	—	—	—	—	1	27
比較例3-3	—	—	—	—	—	—	—	—	80

(注) DTPA : ジエチレントリアミン五酢酸

GEDTA : グリコールエーテルジアミン四酢酸

TTHA : トリエチレンテトラミン六酢酸

TaA : タンニン酸

GaA : 3, 4, 5-トリヒドロキシ安息香酸 (没食子酸)

PRPA : ピロリン酸

DBP : ジブチルリン酸

2PA : リン酸水素二アンモニウム

【表 3-2】

	初期特性			105℃-1000時間負荷		
	Cap	tan δ	LC	Δ Cap	tan δ	LC
実施例3-1	5710	0.060	17	-11	0.071	14
実施例3-2	5690	0.060	15	-11	0.070	16
実施例3-3	5680	0.061	18	-10	0.070	15
実施例3-4	5650	0.060	19	-11	0.069	14
実施例3-5	5680	0.061	15	-10	0.070	16
実施例3-6	5680	0.060	16	-11	0.071	14
実施例3-7	5700	0.060	16	-10	0.070	15
実施例3-8	5680	0.061	15	-10	0.069	12
実施例3-9	5640	0.059	18	-12	0.073	16
比較例3-1	5600	0.060	15	開弁		
比較例3-2	5610	0.061	35	開弁		
比較例3-3	5610	0.109	14	開弁		

(注) Cap : 静電容量 (μ F)、tan δ : 誘電損失の正接、

LC : 漏れ電流 (μ A)、 Δ Cap : 静電容量変化率 (%)

【表 3-3】

	初期特性			105℃-1000時間無負荷		
	Cap	tan δ	LC	Δ Cap	tan δ	LC
実施例3-1	5700	0.060	16	-12	0.072	36
実施例3-2	5700	0.061	14	-12	0.074	39
実施例3-3	5680	0.060	18	-11	0.071	240
実施例3-4	5640	0.059	18	-10	0.069	318
実施例3-5	5690	0.061	15	-10	0.070	29
実施例3-6	5680	0.061	17	-11	0.071	28
実施例3-7	5710	0.060	15	-12	0.071	31
実施例3-8	5680	0.061	13	-11	0.070	195
実施例3-9	5640	0.059	18	-11	0.071	221
比較例3-1	5600	0.060	12	開弁		
比較例3-2	5600	0.061	42	開弁		
比較例3-3	5600	0.110	16	開弁		

【表 3-4】

	初期特性			125℃-1000時間負荷		
	Cap	tan δ	LC	Δ Cap	tan δ	LC
実施例3-1	5700	0.062	18	-21	0.071	12
実施例3-2	5710	0.062	16	-22	0.072	14
実施例3-7	5700	0.061	14	-20	0.071	12

【表 3-5】

	初期特性			125℃-1000時間無負荷		
	Cap	tan δ	LC	Δ Cap	tan δ	LC
実施例3-1	5700	0.061	15	-23	0.076	32
実施例3-2	5700	0.062	18	-22	0.074	41
実施例3-7	5690	0.061	14	-21	0.075	29

(表 3-2) ~ (表 3-5) から分かるように、実施例の105℃、ならびに125℃、1000時間後の寿命特性は良好であった。また、初期の静電容量も高い。これに比べて、リン酸水素二アンモニウムのみを添加した比較例 3-1、3-2 は、それぞれ、電解液に、0.005部、1部のリン酸水素二アンモニウムを添加したが、開弁にいたっており、また、リン酸水素二アンモニウムを1部添加した比較例 3-2 の初期の漏れ電流は高い。

さらに、キレート化剤、リン酸水素二アンモニウムを添加しない比較例 3-3 においては、比抵抗が80、tan δ は0.109~0.110と、従来品としては最も低いレベルにあるが、開弁にいたっており、本発明によって、従来にない低 tan δ 特性を有し、高温寿命特性の良好な電解コンデンサを実現していることが分かる。

発明の効果

本発明は、電解コンデンサ用電解液において、水を主成分とする溶媒にリン酸化合物及びキレート化剤を添加しているので、水の含有率を溶媒中100wt%にまで高めることができ、電解液の高電導度を得ることができる。さらに、コンデンサのフクレや開弁を防止し、高温試験後の tan δ 特性及び、高温無負荷試験後の漏れ電流特性も向上する。以上のように、本発明の電解コンデンサ用電解液の、水を主成分とする溶媒とリン酸化合物及びキレート化剤の相乗作用によって、従来にないインピーダンス特性、高温寿命特性及び向上された放置特性を有する電解コンデンサを実現することができる。

請求の範囲

1. 水を含む溶媒と、リン酸イオンが結合した水溶性のアルミニウム錯体とを含有するアルミ電解コンデンサ用電解液。
2. 上記の溶媒が水を主成分とする、請求項1記載のアルミ電解コンデンサ用電解液。
3. 上記のリン酸イオンが結合した水溶性のアルミニウム錯体が、水溶液中でリン酸イオンを生成する化合物と、アルミニウムと共に水溶性のアルミニウム錯体を形成するキレート化剤とを添加することにより生成される、請求項1記載のアルミ電解コンデンサ用電解液。
4. 上記の水溶液中でリン酸イオンを生成する化合物が、リン酸、亜リン酸、次亜リン酸、又はこれらの塩；リン酸若しくはアルキルリン酸のエステル、ホスホン酸若しくはジホスホン酸のエステル若しくは誘導体、またはホスフィン酸エステルエステル、又はこれらの塩；並びにこれらの縮合体又はこれらの縮合体の塩からなる群から選ばれた少なくとも一種である、請求項3記載のアルミ電解コンデンサ用電解液。
5. 溶質としてアジピン酸またはその塩の少なくとも一種を用いた、請求項1記載のアルミ電解コンデンサ用電解液。
6. 水の含有率が溶媒全体の35～100wt%である請求項1記載のアルミ電解コンデンサ用電解液。
7. アジピン酸またはその塩の含有率が電解液全体の5～20wt%である請求項5記載のアルミ電解コンデンサ用電解液。
8. 上記の水溶液中でリン酸イオンを生成する化合物の含有率が、電解液全体の0.01～3.0wt%である請求項3記載のアルミ電解コンデンサ用電解液。
9. 上記のキレート化剤の含有率が電解液全体の0.01～3.0wt%である、請求項3記載のアルミ電解コンデンサ用電解液。
10. 上記のキレート化剤がクエン酸、酒石酸、グルコン酸、リンゴ酸、乳酸、グリコール酸、 α -ヒドロキシ酪酸、ヒドロキシマロン酸、 α -メチルリンゴ

酸、ジヒドロキシ酒石酸、 γ -レゾルシル酸、 β -レゾルシル酸、トリヒドロキシ安息香酸、ヒドロキシフタル酸、ジヒドロキシフタル酸、フェノールトリカルボン酸、アルミノン、エリオクロムシアニンR、スルホサリチル酸、タンニン酸、ジシアンジアミド、ガラクトース、グルコース、リグノスルホン酸塩、エチレンジアミン四酢酸 (EDTA)、ニトリロ三酢酸 (NTA)、グリコールエーテルジアミン四酢酸 (GEDTA)、ジエチレントリアミン五酢酸 (DTPA)、ヒドロキシアチルエチレンジアミン三酢酸 (HEDTA)、及びトリエチレントトラミン六酢酸 (TTHA)、並びにこれら塩から成る群から選ばれた少なくとも一種である、請求項3記載のアルミ電解コンデンサ用電解液。

補正書の請求の範囲

[2000年7月28日(28.07.00)国際事務局受理：
出願当初の請求の範囲1-10は補正された請求の範囲1-8
に置き換えられた。(2頁)]

1. 水を溶媒全体の35～100wt%含む溶媒と、リン酸イオンが結合した水溶性のアルミニウム錯体とを含有するアルミ電解コンデンサ用電解液。
2. 上記のリン酸イオンが結合した水溶性のアルミニウム錯体が、水溶液中でリン酸イオンを生成する化合物と、アルミニウムと共に水溶性のアルミニウム錯体を形成するキレート化剤とを添加することにより生成される、請求項1記載のアルミ電解コンデンサ用電解液。
3. 上記の水溶液中でリン酸イオンを生成する化合物が、リン酸、亜リン酸、次亜リン酸、又はこれらの塩；リン酸若しくはアルキルリン酸のエステル、ホスホン酸若しくはジホスホン酸のエステル若しくは誘導体、またはホスフィン酸エステルエステル、又はこれらの塩；並びにこれらの縮合体又はこれらの縮合体の塩からなる群から選ばれた少なくとも一種である、請求項2記載のアルミ電解コンデンサ用電解液。
4. 溶質としてアジピン酸またはその塩の少なくとも一種を用いた、請求項1記載のアルミ電解コンデンサ用電解液。
5. アジピン酸またはその塩の含有率が電解液全体の5～20wt%である請求項4記載のアルミ電解コンデンサ用電解液。
6. 上記の水溶液中でリン酸イオンを生成する化合物の含有率が、電解液全体の0.01～3.0wt%である請求項2記載のアルミ電解コンデンサ用電解液。
7. 上記のキレート化剤の含有率が電解液全体の0.01～3.0wt%である、請求項2記載のアルミ電解コンデンサ用電解液。
8. 上記のキレート化剤がクエン酸、酒石酸、グルコン酸、リンゴ酸、乳酸、グリコール酸、 α -ヒドロキシ酪酸、ヒドロキシマロン酸、 α -メチルリンゴ酸、ジヒドロキシ酒石酸、 γ -レゾルシル酸、 β -レゾルシル酸、トリヒドロキシ安息香酸、ヒドロキシフタル酸、ジヒドロキシフタル酸、フェノールトリカルボン酸、アルミノン、エリオクロムシアニンR、スルホサリチル酸、タンニン酸、ジシアンジアミド、ガラクトース、グルコース、リグノスルホン酸塩、

エチレンジアミン四酢酸 (EDTA)、ニトリロ三酢酸 (NTA)、グリコール
エーテルジアミン四酢酸 (GEDTA)、ジエチレントリアミン五酢酸 (DTP
A)、ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸 (HEDTA)、及びトリエチ
レントトラミン六酢酸 (TTHA)、並びにこれら塩から成る群から選ばれた少
なくとも一種である、請求項 2 記載のアルミ電解コンデンサ用電解液。

条約 19 条に基づく説明書

本発明と特に関連があると思われる特開平 8-88147 号は、有機溶媒系、即ち非水溶媒系、の電解コンデンサ用電解液である。

これに対して本発明は、水を主成分とする水系の電解コンデンサ用電解液である。

そこで、本発明の特徴を明確にするために、請求の範囲 1 に、補正前の請求の範囲 6 に記載された、溶媒中の水の含有量（溶媒全体の 35～100wt%）を規定する補正をした。

請求の範囲 1 の補正に伴い、補正前の請求の範囲 2 および 6 を削除した。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/01667

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ H01G 9/035

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H01G 9/035

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1926-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2000
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2000	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2000

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP, 8-88147, A (Toshiba Corporation), 02 April, 1996 (02.04.96) & US, 5629829, A	1-4, 8-10

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
08 June, 2000 (08.06.00)

Date of mailing of the international search report
27 June, 2000 (27.06.00)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JPO0/01667

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl ⁷ H01G 9/035		
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl ⁷ H01G 9/035		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2000年 日本国実用新案登録公報 1996-2000年 日本国登録実用新案公報 1994-2000年		
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP, 8-88147, A (株式会社東芝), 2. 4月. 1996 (02. 04. 96) & US, 5629829, A	1-4, 8-10
<input type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 08. 06. 00	国際調査報告の発送日 27.06.00	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 大沢 孝次 電話番号 03-3581-1101 内線 3520	5R 7924

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.